

Marfitec 5 Minuten Kaltmetall Knete 56g ART123755

Marfitec 5 Minuten Kaltmetall Knete füllt Löcher, Riefen und Kratzer in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw., verbindet sich mit Metall, Holz, Beton, Fiberglas und Keramik. Marfitec 5 Minuten Kaltmetall Knete haftet auch auf feuchtem Untergrund.

Marfitec 5 Minuten Kaltmetall Knete ist beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und viele Chemikalien. Wird zu einer festen, dauerhaften, metallischen Masse, die gebohrt, gewindegeschnitten, maschinell bearbeitet und natürlich angestrichen werden kann.

Anwendung:

Zu bearbeitende Oberfläche muss sauber und rau sein. Bedarf abschneiden. Etwa 1 Minute kneten, bis eine gleichmäßige Färbung erreicht ist. Fertige Marfitec 5 Minuten Kaltmetall Knete innerhalb von 2 Minuten auftragen. Zuerst erscheint es so, als ob keine Haftung da sei. Marfitec 5 Minuten Kaltmetall Knete in die Oberfläche hineinpressen. Überflüssiges Material entfernen. Härtet innerhalb von 10 Minuten. Nach 60 Minuten kann das reparierte Teil bereits wieder genutzt werden. Volle Härte ist nach 24 Stunden erreicht. Beim Auftragen oder Reparieren von Flächen, die noch nass sind, Leckagen haben oder unter Wasser sind, so lange aufdrücken, bis Adhäsion beginnt. Für eine glatte Oberfläche mit Wasser und Hand glatt streichen. Nach Beendigung sofort Hände mit Wasser und Seife waschen.

Technische Daten:

Form:	Fest	
Farbe:	Grau / schwarz	
Temperaturbeständigkeit:	bis +300°C	
Dichte (25°C):	2,18 g/ml	
Schrumpfung:	<1 %	
Topfzeit:	5-7 Minuten	
Handfestigkeit:	10 Minuten	
Endaushärtung:	60 Minuten	
Shore-Härte D:	75-90	ASTM D-2240
Anteil an Feststoffen:	100 %	
Lagerfähigkeit:	12 Monate	
Gebinde:	56-g-Stange	

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.